

GYÁRI ADATLAP

SOMAX 300

összetétel	100% Pamut
kötési mód	sávoly
grammsúly	min 300 g/m ²
szélesség	150 cm

Fonal hosszmérték	TEX	láncc	59
		vetülék	59
Fonal sűrűség	fonal/cm	láncc	32
		vetülék	18
Szakító szilárdság (min) N		láncc	1 350
		vetülék	746
Mérettartóság (max) %		láncc	2
		vetülék	2

Szín tartóság

fénnyel szemben (Xenotest)	4-5
mosás hatása 60°C	4-5/4
száraz dörzsölés	4
nedves dörzsölés	3-4
vegytisztítás	4-5/4
vízben	4-5/4-5
nedves vasalás	4

Kezelési szimbólumok:



Dátum: 2008.02.18
Fordította: Menyhár Milota
Nem hivatalos fordítás!

Ez a másolat teljes mértékben megegyezik az eredeti példánnyal.